

## MEFATEX mat

### Waterverdunbare matte muurverf voor binnen en buiten

#### PRODUKTOMSCHRIJVING

Een waterverdunbare muurverf op basis van een niet verzeepbare vinylcopolymeerdispersie (polyvinylacetaat-versataat), voor binnen en buiten.

#### TOEPASSINGSGBIED

Behandeling van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intacte verflagen en andere muurondergronden.

#### VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

|  |   |
|--|---|
| zeer aangenaam te verwerken                | alkalibestendig                                   |
| niet spattend                              | uitstekende buitenduurzaamheid                    |
| lange open tijd (weinig of geen aanzetten) | waterdampdoorlatend                               |
| lage geurbelasting                         | was- en schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1 |
| hoge dekkracht                             | MAT uitzicht                                      |

#### CHEMISCHE KENMERKEN

**Bindmiddel** : vinylcopolymeren, niet-verzeepbaar

**Pigmenten** : titaandioxyde en minerale vulstoffen

**Oplosmiddel** : water.

#### FYSISCHE KENMERKEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Specifiek gewicht: ong. 1.50 | Droogtijd bij 20° C & 60 % R.V.*:                                  |
| Droge stof gehalte:          | Kleefvrij: 30 min.   |
| % in gewicht: 61 à 63        | Overschilderbaar: 5 u.   |
| % in volume: 42 à 44         | Hard: 2 à 3 dagen  |
| Uitzicht droge film: mat     | * Lagere temperatuur of hogere vochtigheid verlengen de droogtijd. |

**EU grenswaarde** : cat. A/a 75g (2007)/30g (2010). Dit product bevat maximaal 25g/L VOS.

#### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

**Mefatex mat** vereist een droge en gezonde ondergrond.

##### **Ondergrondvoorbereiding** :

**Nieuw**: Borstelen om niet hechtende deeltjes te verwijderen. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen.

**Reeds geschilderd**: Vuile ondergronden reinigen met **Mefaclean ontvetter**, bij aanwezigheid van schimmels of mosaangroei hiervoor een geschikt middel inzetten.

Poederende of sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Mefaprim fix**. Oude intacte dispersie- of alkydmuurverven wassen met **Mefaclean ontvetter**, glanzende muurverven goed mat schuren.

##### **Verwerking en verdunning** :

borstel en verfrol : op niet zuigende ondergrond : max. 3% water

op zuigende ondergrond : 1<sup>ste</sup> laag tot 20% water

Airless spray : 5%-10% water

**Rendement** : Praktisch 8 à 10 m<sup>2</sup>/l , afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode

**Aankleuren** : beschikbaar in de meeste kleuren, aankleuren met max. 3% universele colorants

**Verwerkingstemperatuur** : minimaal 4°C, max. 85% R.V.

**Reiniging van het materiaal** : water, direct na gebruik

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.

# MEFA®

een professioneel en betaalbaar verfmerk

TF Mefatex mat, 18-10-2012

## VERPAKKING EN BEWARING

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 4L en 10L verpakking

Maximum één jaar in originele ongeopende verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

## VEILIGHEID

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vlampunt :              | hoger dan 100°C   |
| Transportcode :         | geen  |
| Veiligheidsinformatie : | Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp en spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen. Restanten afgeven aan inzameldienst Chemisch afval. |