

PRODUCT DATA

PLASTOPAN SUPER N

OMSCHRIJVING

Solventgebaseerde synthetische plamuur op basis van lijnolie-alkydhars

SPECIFIEKE KENMERKEN

Snelle verharding - uitstekende vulling - bevat geen wateroplosbare stoffen - zuigt slechts zeer weinig de aangebrachte verf op.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Egaliseren van oneffenheden in binnen- en buitenhoutwerk die met vette of synthetische verven moeten overschilderd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat
Kleur:	Wit
Massa:	± 2,4 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 70% In gewicht: ± 87%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 2 mm (verbruik: 5 kg/m ²) Droge film: ± 1,4 mm (verbruik: 5 kg/m ²)
Flampunt:	> 39 °C
VOC-gehalte:	Max. 390 g/l

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1 uur
Hanteerbaar:	1½ uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	± 1 week

Rendement

Theoretisch:	1 - 5 kg/m ²
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond zorgvuldig reinigen, verweerde en niet goed hechtende oude verflagen verwijderen. De te plamuren delen voorstrijken met een dunne laag Fassiprim (verdund met ± 10% white spirit). Afpoederende of afkrijtende ondergronden eerst behandelen met Fixonal. Na het plamuren en afpuimen, zal men over alles een laag Fassiprim uitstrijken; indien na het drogen van de primerlaag nog matte delen zichtbaar zijn, deze nogmaals bestrijken zodat een uniform uitzicht bekomen wordt.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Plamuurmes Onverdund gebruiken.

Reinigen: White spirit

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

OPMERKINGEN

Plastopan Super N in dunne lagen uitstrijken.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PLASTOPAN SUPER N

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com