

Rubbol BL Azura

WATERGEDRAGEN HOOGGLANSLAK OP BASIS VAN GEËMULGEERD POLYURETHAAN-ALKYDHARS VOOR BINNEN EN BUITEN (MITS JUISTE SYSTEEMOPBOUW).

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Gemakkelijke verwerkbaarheid.
- Lange open tijd.
- Uitstekende vloeï.
- Snelle droging en doorharding.
- Hoge dekkraft.
- Zeer goed kras- en slijtvast.
- Geurarm.
- Goede vulkraft.
- Goede lichtechtheid.

Toepassing

Het afschilderen van hout, hard PVC, beton, pleisterwerk, e.d. dat voorbehandeld is met een watergedragen grondlaag op acrylaatbasis. Ook toepasbaar op gereinigde en geschuurde alkydharsverflagen. Voor buitentoepassing dient altijd eerst een watergedragen grondlaag op acrylaatbasis te worden aangebracht.

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

Omgevingstemperatuur: 7-30°C met een R.V. van max. 85%.

Verwerking

Borstel, rol.

Applicatiegegevens

Gebruiksklaar. Eventueel max. 5% water.

Reiniging van het gereedschap

Handwarm water. Geen heet water gebruiken.

Rendement

Ca. 10 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Geadviseerde laagdikte per laag

Nat: 80-100 µm = droog: 32-40 µm.

Droging bij 20°C/65R.V.

Open tijd 6-8 min, stofdroog na ca. 1 uur, kleefvrij na ca. 2 uur en overschilderbaar na 6-8 uur.

Overschilderbaarheid

Na schuren (minimum P400), goed overschilderbaar met zichzelf.

Eigenschappen

Dichtheid

Wit: 1,25 kg/dm³

Vaste stof gehalte

Wit: 53 gew.% = 40 vol.%

Glansgraad (ISO 2813)

Hoogglans, > 70 GU/20° - > 85 GU/60°.

Vloeiing

Uitstekend.

Hechting

Zeer goed.

Elasticiteit

Zeer goed.

Buitenduurzaamheid

Zeer goed (in combinatie met Rubbol BL Primer is de onderhoudsvrije termijn 3-4 jaar).

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter

Kleur

Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



Werkwijze***Nieuw of kaal gemaakt hout***

Vette houtsoorten ontvetten.
Gronden met Rubbol BL Primer.
Schuren, scheuren dichten en eventueel plamuren.
Overschilderen met Rubbol BL Azura.
Schuren en aflakken met Rubbol BL Azura.
Zeer sterk zuigende nieuwe of kale ondergronden: 2 × gronden met Rubbol BL Primer en afwerken met 2 lagen Rubbol BL Azura.

Oude intacte verflagen

De intacte verflagen afwassen en zeer goed schuren.
Kale delen gronden met Rubbol BL Primer.
Alkydharsverflagen buiten gronden met Rubbol BL Primer.
Schuren en aflakken met twee lagen Rubbol BL Azura.

Hard PVC

Reinigen, schuren en ontvetten.
Gronden met Rubbol BL Primer.
Schuren en aflakken met twee lagen Rubbol BL Azura.

Opmerkingen

Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia.
In grenen en vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken.
Deze moeten voorbehandeld worden met Rubbol Primer plus.
Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen (minimum P400).

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.