

## Productomschrijving

**PERMACRYL PU PRIMER** is een dekkende grondlaag voor timmerwerk en diverse ondergronden binnen en buiten, op basis van een acryl-urethaan bindmiddel.

## Gebruik

**PERMACRYL PU PRIMER** heeft een lange open tijd waardoor grotere vlakken kunnen worden behandeld met een mooie afronding.

**PERMACRYL PU PRIMER** droogt snel met een goede doorharding. Dit biedt de mogelijkheid 2 lagen per dag aan te brengen.

**PERMACRYL PU PRIMER** kan worden toegepast op oude gereinigde en geschuurde alkydlagen.

**PERMACRYL PU PRIMER** is onverzeepbaar. Dit biedt de mogelijkheid rechtstreeks op alkalische ondergronden zoals pleisterwerk, baksteen, beton, etc... toe te passen.

**PERMACRYL PU PRIMER** kan worden aangekleurd in dezelfde kleur of benaderend als de afwerking.

## Ondergronden

**PERMACRYL PU PRIMER** wordt toegepast na aangepaste voorbereiding van de ondergrond op de meeste bouwmaterialen. De ondergrond moet gezond, droog, coherent zijn en ontdaan van vuil en vet.

### Voorbehandeling van de ondergrond:

#### Ongeschilderd:

- Afwassen, laten drogen en ontstoffen.
- Pleisterwerk en aanverwanten: een verdunde laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**, 10% water.
- Houtwerk buiten: aanbrengen van 1 laag **SILVANOL LM** (zie T.F.).
- Exotische houtsoorten: aanbrengen van een laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie T.F.).
- Gegalvaniseerd staal, non-ferro metalen, harde PVC: ontvetten met **SYNTHETISCHE VERDUNNER**.

#### Oud geschilderde ondergronden in goede staat:

- Oude verflagen ontglanzen, afwassen, laten drogen, ontstoffen.

#### Oud geschilderde ondergronden in slechte staat:

- Houtwerk: Oude verflagen afkrabben, afsteken of indien nodig afbijten met afbijtmiddel, vervolgens fixeren met een verdunde laag (10% water) **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** op hout en derivaten.
- Muren binnen: De niet intacte lagen en verflagen in slechte staat, verwijderen. Opvullen van barsten en gedeeltelijk bijplamuren met **STEREO UNIFIX**, plamuur op basis van vinylcopolymeren voor binnen. Plaatselijk, op blote en bijgeplamuurde delen, aanbrengen van een verdunde laag (10% water) **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**.

#### Metaal:

- buiten: Verroeste delen, na ontroesten bijwerken met **STELOXINE PRIMER FERRO**.
- binnen: Verroeste delen, na ontroesten bijwerken met **STELOXINE PRIMER FERRO**.

## Afwerking

Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL PU PRIMER** alvorens het verfsysteem af te werken met de aangepaste gekozen eindlagen.

# PERMACRYL PU PRIMER

Dekkende grondlaag op basis van acryl-urethaanhars, watergedragen.

## Verwerking van het product

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur
- Overschilderbaar 5 uur

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven het dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

### Verwerking en verduunning

- borstel en rol Gebruiksklaar; indien nodig verdunnen met 5% water
- Pistool Airless: klaar voor gebruik;  
Druk: 150 bar  
Opening: 0.011 – 0.013 inch

### Reiniging materiaal

Lauw water

## Samenstelling

- Bindmiddel(en) acryl urethaan
- Pigment(en) Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 56 ± 2%  
In volume: 36 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :  
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

## Eigenschappen

- Aspect lage zijdeglans
- Kleur wit
- Bijkleuren met **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Densiteit bij 20°C 1,30 ± 0,05
- Theoretisch rendement ±12 m<sup>2</sup>/l afhankelijk van de zuigkracht en de ruwheid van de ondergrond

## Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

## Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien U deze niet bezit, zal zij U op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**