

Productomschrijving

Buitenhoutwerk is steeds onderhevig aan toevallige waterindringing, bijv. door slechte voegen, beschadigde katten. **PERMALINE DECOR SATIN** is een microporeuze, ademende verf die het opgenomen vocht kan laten ontsnappen door verdamping.

Gebruik

PERMALINE DECOR SATIN is een één-pot-systeem geschikt voor buitenschrijnwerk en doet dienst als grondlaag, tussenlaag en afwerking.

PERMALINE DECOR SATIN garandeert een homogeen verfsysteem in zijn totale laagdikte: zelfde hechting, cohesie en dilatatievermogen.

PERMALINE DECOR SATIN is microporeus, dus waterdicht maar met een ademend vermogen, zodanig dat vocht in het hout kan verdampen zonder blaarvorming.

PERMALINE DECOR SATIN heeft een hoge dekkraft, waardoor elke ondergrond gedekt kan worden, wat voor kleur het ook is.

PERMALINE DECOR SATIN omhult, dankzij een hoog vaste stofgehalte, zowel de scherpe kanten als de vlakke delen tot een bekleding met perfecte vloei.

Ondergronden

PERMALINE DECOR SATIN mag toegepast worden op alle gezonde houtsoorten.

Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuw hout:

- Het hout moet droog zijn (max. 18% vochtgehalte); aanbrengen van een eerste laag **PERMALINE DECOR SATIN**. Deze laag is ook geschikt als microporeuze wachtlaag, zodat het teveel aan vocht kan verdampen, alvorens verder af te werken. Het vochtgehalte dient onder 18% te dalen.

Oude verflagen in goede staat:

- Schuren, ontstoffen. Indien nodig opvullen, plamuren met **LUX** plamuur en bijwerken met **PERMALINE DECOR SATIN** (Opmerking: plamuren alleen indien noodzakelijk).

Oude verflagen in slechte staat:

- Verwijderen van alle niet gezonde en niet hechtende oude lagen door schrapen en schuren of afbijten met **PICKOFF** (zie technische fiche). Eventueel, aanbrengen van een laag **SILVANOL TRI-ACTIV** (curatieve biologische behandeling – zie technische fiche) of een laag **SILVANOL LM** kleurloos (preventieve biologische behandeling – zie technische fiche).
- Aanbrengen van een eerste laag **PERMALINE DECOR SATIN** (zie Nieuw hout).

Afwerking

- Aanbrengen van een tweede laag **PERMALINE DECOR SATIN** als tussenlaag.
- Aanbrengen van een derde laag **PERMALINE DECOR SATIN** als eindlaag.

PERMALINE DECOR SATIN

Microporeuze hoge zijdeglansverf voor buitenhoutwerk

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog ± 4 uur
- Overschilderbaar 15 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 8°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Klaar voor gebruik

Reiniging materiaal

- **STELCLEANER** of White Spirit.

Samenstelling

- Bindmiddel(en) Alkydharsen
- Pigment(en) Titaandioxide en stabiele minerale vulstoffen
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: 67 ± 2%
In volume: 49 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :
400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).
Dit product bevat max. 395 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Hoge zijdeglans
- Kleur Wit
- Bijkleuren Via **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Densiteit bij 20°C 1,19 ± 0,05
- Theoretisch rendement 10-12 m²/l per laag (naargelang de absorptie van de ondergrond)

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



Trimetal